



Technikai információk (07/2021)

GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201

- Egykomponensű alkid alapú fedő.
- Fedőréteggént használják a mezőgazdasági- és építőipari gépek, vasúti járművek védelmére, valamint más acél felületek ipari lakkozására, amely gyors száradást igényel.
- CSAK IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

GRAVIHEL ALKYD PRIMER	
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P360 – P600
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

Kötőanyag típus: Alkid

Megjelenés: 201 – 004 GLOSS

Szállítási viszkozitás: 145 - 150 s

DIN 53211 Φ 4 / 20°C

Az „A” komponens sűrűsége: 1,087 – 1,193 kg/l

A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:

Térfogatra: 26%

Tömegre: 59%

VOC: VOC tartalom használatra kész állapotban (g/l)= max.620









Elméleti kiadósság: 6 - 7 m²/lit.

Rövid ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 140 °C-ig

Hosszabb ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 80 °C-ig

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C és maximum + 40 °C között, max. páratartalom 85%

Árnyalat: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	40 - 42 sec. GRAVIHEL 1K THINNER vagy GRAVIHEL 1K ACCELERATOR (20%)															
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,3 mm 2 – 3 bar															
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	2 40 µm															
	Rétegek közötti szikkadás:	5 - 10 min. /20°C rétegek között															
	Száradási idő:	<table border="0"> <tr> <td>Tárgy hőmérséklet</td> <td>20°C-on</td> <td>60°C-on</td> </tr> <tr> <td>Porszárás:</td> <td>10 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Érintés száraz:</td> <td>2 h</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Összeszerelésre száraz:</td> <td>10 - 12 h</td> <td>30 min + 15 min./20°C</td> </tr> <tr> <td>Szellőztetési idő:</td> <td>24 h</td> <td>30 min + 15 min./20°C</td> </tr> </table>	Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on	Porszárás:	10 min.	-	Érintés száraz:	2 h	-	Összeszerelésre száraz:	10 - 12 h	30 min + 15 min./20°C	Szellőztetési idő:	24 h	30 min + 15 min./20°C
Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on															
Porszárás:	10 min.	-															
Érintés száraz:	2 h	-															
Összeszerelésre száraz:	10 - 12 h	30 min + 15 min./20°C															
Szellőztetési idő:	24 h	30 min + 15 min./20°C															
	Alkalmazás Airmix-szel:	0 - 10% GRAVIHEL 1K THINNER vagy GRAVIHEL 1K ACCELERATOR Dűzni: 0,23 – 0,33 mm Nyomás: 60 - 150 bar Rétegek közötti szikkadás: 10 min. /20°C															
		GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201 GLOSS + GRAVIHEL 1K MATTING AGENT izzás-lásd a műszaki adatokat GRAVIHEL 1K MATTING AGENT															
	Szavatossági idő:	4 év															

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.